

**Polímeros
Mexicanos**



Los Mejores Compuestos para el Rotomoldeo

ROTOFOAM BLACK^{AR}



5.0

FLUIDEZ

**Producto
Ecológico**



ROTOFOAM BLACK es un material espumado ecológico certificado por SCS Global.

Formulado para capas internas o intermedias, da rigidez y espesor con una celda uniforme y acabado liso.



Norma SCS V7-0

Mínimo 30% reciclado
20% post-consumo
10% pre-consumo

**Para Mayor
Información**



www.polimers.com
+ 52 55 5858 0555
www.rotopolymers.com

ROTOFOAM BLACK

MÉTODO²

VALOR

DENSIDAD

D1505 Referencia
MA-01 Método propio

0.935 g/cm³

ÍNDICE DE FLUIDEZ
@190°C/2.16 kg

ASTM D1238

5.0 g/10 min

PROPIEDADES DE LA ESPUMA

DENSIDAD DE LA ESPUMA

Método Interno

0.272 - 0.320
g/cm³

APARIENCIA FINAL

Visual

Liso con
celda uniforme

TEMPERATURA DE REACCIÓN

Método Interno

329° - 383° F
165° - 195° C

GASES DE DESCOMPOSICIÓN

Método Interno

N₂, CO, CO₂, NH₃
Vapor de H₂O



Estabilizador
UV8



Producto
RECICLADO



Celda
UNIFORME

Almacenamiento De Productos Con Componentes Higroscópicos

Manténgase bien cerrado en un lugar fresco y seco (libre de humedad y contacto con el agua). **No almacenarse a la intemperie.** Consúmase preferentemente antes de 2 meses de haber recibido el material.

- 1 Rotomoldeado
- 2 Las pruebas han sido modificadas para adaptarse a las condiciones y limitaciones de laboratorio.
- 3 El límite del equipo de prueba de elongación es 600%

Las siguientes son propiedades típicas y no deben interpretarse como especificaciones.

Pruebas hechas en resina natural sin pigmentar.

Se aconseja al usuario determinar por sí mismo si el material es apto para su producto.

Polímeros Mexicanos no garantiza la aptitud de este material para una aplicación determinada.

www.polimers.com
+ 52 55 5858 0555
www.rotopolymers.com